

S41623

szerepel S21800 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 21 szabványos megnevezés 2 régióból.

TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK

21 2 régióban

JELLEMZŐÉRTÉKEK

0 nyilvántartva

Kémiai összetétel

Tömegarány %-ban

Ehhez az anyagszámhoz nincs forrással igazolt kémiai összetételünk.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Megnevezések az egyes szabványokban

21 megnevezés · 1 azonosként igazolva

Egyesült Államok		19	F593	astm
S21800	A minőség saját neve	uns	F594	astm
S41623		uns	F738	astm
416Se		aisi-sae	F836	astm
51416Se		aisi-sae	Egyesült Államok / Légi- és űrpar	
A193 Grade B8S		astm		2
A194		astm	5610	ams
A240		astm	5848	ams
A276		astm		
A314		astm		
A473		astm		
A479		astm		
A511		astm		
A581		astm		
A582		astm		
A895		astm		

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: S41623
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	—	2026. szept. 8.