

NUMERO MATERIALE 1.2060 · CLASSE 1.2

X200CM2

N. materiale 1.2060

riportato anche come 105Cr5


Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 27 designazioni normative da 16 regioni.

DENSITÀ 7.85 g/cm ³	ALTRE DESIGNAZIONI 27 in 16 regioni	CARATTERISTICHE 7 registrate
--	---	--

Composizione chimica

Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega



Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.



La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca:
Ni, Mo.

Proprietà fisiche

1 valori

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Densità	7.85	g/cm³

Designazioni nelle diverse norme

27 designazioni · 1 documentate come identiche

Spagna		4	Austria		2
F.5212	une		BOHLERK100		onorm
X120Cr12	une		K100		onorm
X210CM2	une		Europa		1
X210Cr12	une		105Cr5	Nome proprio della qualità	din-en
Stati Uniti		3	Giappone		1
D3	aisi-sae		SKD1		jis
T30403	aisi-sae		Cina		1
T30404	aisi-sae		Cr12		gb
Francia		3	Italia		1
X200CM2	afnor		X205Cr12KU		uni
X200Cr12	afnor		Svezia		1
Z200C12	afnor		2312		ss
Regno Unito		2	Cechia		1
2080	bs		19436		csn
BD3	bs		Polonia		1
Russia / CSI		2	NC11		pn
KH12	gost		Romania		1
X12	gost		205Cr115		stas
Bulgaria		2	Corea del Sud		1
Ch12	bds		STD1		ks
X210Cr12	bds				

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per X200CM2

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una richiesta](#)

SCHEDA TECNICA ONLINE	RICERCA GRADI	N. MATERIALE	EMESSA
Vai alla pagina del materiale	Cerca tra tutti i gradi	1.2060	4 set 2026