

NUMERO MATERIALE 1.0511 · CLASSE 1.0

XP42HI

N. materiale 1.0511

riportato anche come C40

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 63 designazioni normative da 21 regioni.

DENSITÀ 7.85 g/cm ³	ALTRE DESIGNAZIONI 63 in 21 regioni	CARATTERISTICHE 9 registrate
--	---	--


Composizione chimica

Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega



Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.



La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

Temperature di trasformazione previste

calcolate dalla composizione · °C

AE3 PREVISTA 774 °C	AE1 PREVISTA 724 °C	ACM PREVISTA 603 °C	BS PREVISTA 560 °C
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Proprietà meccaniche

17 valori in 3 stati

COLD DRAWN / HARD	RM N/mm²	A %
5 – 10	700–1000	6
10 – 16	650–980	7
16 – 40	620–920	8
40 – 63	590–840	9
63 – 100	550–820	9
NORMALIZED	RM N/mm²	A %
≤ 16	580	16
16 – 100	550	17
100 – 250	530	17
AS ROLLED AND TURNED	HB	
As rolled and turned	163–211	

Proprietà fisiche

1 valori

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Densità	7.85	g/cm³

Designazioni nelle diverse norme

63 designazioni · 3 documentate come identiche

Francia	12	Regno Unito	8			
2C40	afnor	060A40	bs			
AF60C40	afnor	070M40	bs			
AF60C45	afnor	080A40	bs			
C40E	afnor	080M40	bs			
CC40	afnor	C40	bs			
FR38	afnor	C40E	bs			
XC 42	afnor	CS40	bs			
XC3841	afnor	En8	bs			
XC38H1	afnor	Stati Uniti	6			
XC42H1	afnor					
XC42HI	afnor			G10400	Nome proprio della qualità	uns
XP42HI	afnor			1038		aisi-sae
				1040	Nome proprio della qualità	aisi-sae
				1042		aisi-sae
		G10400		aisi-sae		
		G10420		aisi-sae		

Polonia	5	Russia / CSI	2
40	pn	40	gost
40A	pn	ст.40	gost
40rs	pn		
D40	pn	Svezia	2
P40	pn	1555	ss
		1650	ss
Giappone	4	Australia / Nuova Zelanda	2
S 40C	jis	1040	as-nzs
S43C	jis	M1040	as-nzs
SWRCH38K	jis		
SWRCH40K	jis	Romania	2
Europa	3	OLC40	stas
1.0511	din-en	OLC40X	stas
C40 Nome proprio della qualità	din-en	Bulgaria	2
Ck40	din-en	40	bds
Italia	3	C40E	bds
C40	uni	Cechia	1
C40E	uni	12041	csn
C40R	uni	Slovacchia	1
Spagna	2	12 041	stn
C40E	une	Serbia	1
F.114.A	une	Č.1540	srps
Internazionale	2	Ungheria	1
C40	iso	C40E	msz
C40E4	iso	Belgio	1
Cina	2	C40-2	nbn
40	gb	Corea del Sud	1
ML40	gb	SM40C	ks

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per XP42HI

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una richiesta](#)

SCHEDA TECNICA ONLINE

Vai alla pagina del materiale

RICERCA GRADI

Cerca tra tutti i gradi

N. MATERIALE

1.0511

EMESSA

8 set 2026