

NUMERO MATERIALE 2.4856 · CLASSE 2.4

5581

N. materiale 2.4856

riportato anche come NiCr22Mo9Nb

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 24 designazioni normative da 4 regioni.

|                      |                                       |                                  |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| DENSITÀ<br>8.4 g/cm³ | ALTRE DESIGNAZIONI<br>24 in 4 regioni | CARATTERISTICHE<br>15 registrate |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|


Composizione chimica

Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega



Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.



La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca: Ni.

Proprietà meccaniche

1 valori in 1 stati

|               |     |
|---------------|-----|
| SOFT ANNEALED | HB  |
| Soft annealed | 240 |

Proprietà fisiche

1 valori

|                |        |       |
|----------------|--------|-------|
| CARATTERISTICA | VALORE | UNITÀ |
| Densità        | 8.4    | g/cm³ |

Designazioni nelle diverse norme

24 designazioni · 4 documentate come identiche

|             |                            |          |                            |                            |        |
|-------------|----------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|--------|
| Stati Uniti |                            | 17       | Stati Uniti / Aerospaziale |                            | 5      |
| N06625      | Nome proprio della qualità | uns      | 5599                       |                            | ams    |
| N06626      | Nome proprio della qualità | uns      | 5666                       |                            | ams    |
| N26010      | Nome proprio della qualità | uns      | 5837                       |                            | ams    |
| N26625      |                            | uns      | 5869                       |                            | ams    |
| 5581        |                            | aisi-sae | 5879                       |                            | ams    |
| B 366       |                            | astm     | Europa                     |                            | 1      |
| B 443       |                            | astm     | NiCr22Mo9Nb                | Nome proprio della qualità | din-en |
| B 443 Gr 1  |                            | astm     | Francia                    |                            | 1      |
| B 446       |                            | astm     | NC 22 FeDNB                |                            | afnor  |
| B 564       |                            | astm     |                            |                            |        |
| B444        |                            | astm     |                            |                            |        |
| B704        |                            | astm     |                            |                            |        |
| B705        |                            | astm     |                            |                            |        |
| B751        |                            | astm     |                            |                            |        |
| B775        |                            | astm     |                            |                            |        |
| B829        |                            | astm     |                            |                            |        |
| F3056       |                            | astm     |                            |                            |        |

**Nota sull'utilizzo.** I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

### Richiesta per 5581

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una richiesta](#)

| SCHEDA TECNICA ONLINE         | RICERCA GRADI           | N. MATERIALE | EMESSA     |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------|
| Vai alla pagina del materiale | Cerca tra tutti i gradi | 2.4856       | 9 set 2026 |