

NUMERO MATERIALE 2.4964 · CLASSE 2.4

# 5759

## N. materiale 2.4964

riportato anche come CoCr20W15Ni


Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 8 designazioni normative da 3 regioni.

|                                         |                                             |                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| DENSITÀ<br><b>9.1</b> g/cm <sup>3</sup> | ALTRE DESIGNAZIONI<br><b>8</b> in 3 regioni | CARATTERISTICHE<br><b>11</b> registrate |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|


### Composizione chimica

Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega



Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.



La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca: Mo.

Proprietà fisiche

1 valori

| CARATTERISTICA | VALORE | UNITÀ             |
|----------------|--------|-------------------|
| Densità        | 9.1    | g/cm <sup>3</sup> |

Designazioni nelle diverse norme

8 designazioni · 3 documentate come identiche

|                            |     |                                        |          |
|----------------------------|-----|----------------------------------------|----------|
| Stati Uniti / Aerospaziale | 4   | Stati Uniti                            | 3        |
| 5537                       | ams | R30605 Nome proprio della qualità      | uns      |
| 5759                       | ams | 670 Nome proprio della qualità         | aisi-sae |
| 5796                       | ams | F90                                    | astm     |
| 5797                       | ams |                                        |          |
|                            |     | Europa                                 | 1        |
|                            |     | CoCr20W15Ni Nome proprio della qualità | din-en   |

**Nota sull'utilizzo.** I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

### Richiesta per 5759

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una richiesta](#)

|                               |                         |              |            |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------|
| SCHEDA TECNICA ONLINE         | RICERCA GRADI           | N. MATERIALE | EMESSA     |
| Vai alla pagina del materiale | Cerca tra tutti i gradi | 2.4964       | 6 set 2026 |