

NUMERO MATERIALE 1.3343 · CLASSE 1.3

R6M5

N. materiale 1.3343

riportato anche come S 6-5-2


Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 46 designazioni normative da 19 regioni.

DENSITÀ 8.12 g/cm³	ALTRE DESIGNAZIONI 46 in 19 regioni	CARATTERISTICHE 10 registrate
------------------------------	---	---


Composizione chimica

Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega



Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.



La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca: Ni.

Proprietà fisiche

1 valori

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Densità	8.12	g/cm³

Designazioni nelle diverse norme

46 designazioni · 4 documentate come identiche

Stati Uniti	6	Internazionale	2
T11302 Nome proprio della qualità	uns	HS6-5-2	iso
611 Nome proprio della qualità	aisi-sae	HS6-5-2C	iso
D3	aisi-sae		
M 2	aisi-sae	Russia / CSI	2
T11302	aisi-sae	R6M5	gost
M2	aisi-sae	P6M5	gost
Francia	6	Svezia	2
HS6-5-2	afnor	2715	ss
HS6-5-2HC	afnor	2722	ss
X85WMoCrV6-5-4	afnor		
Z40CSD10	afnor	Bulgaria	2
Z85WDCV	afnor	HS6-5-2C	bds
Z85WDCV06-05-04-02	afnor	R6M5	bds
Spagna	4	Austria	2
6-5-2	une	BOHLERS600	onorm
EM2	une	S600	onorm
F.5603	une		
HS6-5-2	une	Cina	1
		W6Mo5Cr4V2	gb
Italia	4	Cechia	1
15NiCrMo13	uni	19830	csn
HS6-5-2	uni		
HS6-5-2-2	uni	Serbia	1
X82WMoV6-5	uni	Č.7680	srps
Europa	3	Polonia	1
1.3343	din-en	SW7M	pn
HS6-5-2C	din-en		
S 6-5-2 Nome proprio della qualità	din-en	Ungheria	1
Regno Unito	3	R6	msz
3343	bs		
4959BA2	bs	Romania	1
BM2	bs	Rp5	stas
Giappone	3	Corea del Sud	1
SKH51	jis	SKH51 Nome proprio della qualità	ks
SKH9	jis		
SUH3	jis		

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per R6M5

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una
richiesta](#)

SCHEDA TECNICA ONLINE

[Vai alla pagina del materiale](#)

RICERCA GRADI

[Cerca tra tutti i gradi](#)

N. MATERIALE

1.3343

EMESSA

23 ago 2026