

NUMERO MATERIALE 1.2826 · CLASSE 1.2

60MnSiCr4

N. materiale 1.2826

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 15 designazioni normative da 10 regioni.

DENSITÀ 7.85 g/cm ³	ALTRE DESIGNAZIONI 15 in 10 regioni	CARATTERISTICHE 7 registrate
--	---	--


Composizione chimica

Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega



Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.



La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca:
Ni, Mo.

Proprietà fisiche

1 valori

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Densità	7.85	g/cm³

Designazioni nelle diverse norme

15 designazioni · 1 documentate come identiche

Polonia	3	Europa	1
60S2A	pn	60MnSiCr4	Nome proprio della qualità din-en
60SG	pn		
60SGH	pn	Regno Unito	1
		251H60	bs
Stati Uniti	2		
9260	aisi-sae	Francia	1
G92600	aisi-sae	61SiCr7	afnor
Giappone	2	Internazionale	1
SUP6	jis	60MnSiCr4	iso
SUP7	jis		
		Cina	1
Russia / CSI	2	60Si2Mn	gb
60S2A	gost		
60C2A	gost	Bulgaria	1
		60S2A	bds

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per 60MnSiCr4

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una richiesta](#)

SCHEDA TECNICA ONLINE	RICERCA GRADI	N. MATERIALE	EMESSA
Vai alla pagina del materiale	Cerca tra tutti i gradi	1.2826	4 set 2026