

NUMERO MATERIALE 1.0875 · CLASSE 1.0

# A 2

## N. materiale 1.0875


Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 1 designazioni normative da 1 regioni.

|                              |                                             |                                        |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| DENSITÀ<br><b>7.85</b> g/cm³ | ALTRE DESIGNAZIONI<br><b>1</b> in 1 regioni | CARATTERISTICHE<br><b>2</b> registrate |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|

Composizione chimica

Frazione in massa in %

Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.



La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

### Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca:  
C, Mn, Ni, Cr, Mo.

Proprietà meccaniche

6 valori in 2 stati

| STATO · DIMENSIONE       | RM<br>N/mm² | RE<br>N/mm² | A5<br>% |
|--------------------------|-------------|-------------|---------|
| Arbor, GOST 31334 - 2007 | 600–750     | 360         | 17      |

| STATO · DIMENSIONE       | RM<br>N/mm² | RE<br>N/mm² | A5<br>% |
|--------------------------|-------------|-------------|---------|
| Arbor, GOST 31334 - 2007 | 620–770     | 390         | 19      |

## Proprietà fisiche

1 valori

| CARATTERISTICA | VALORE | UNITÀ             |
|----------------|--------|-------------------|
| Densità        | 7.85   | g/cm <sup>3</sup> |

## Designazioni nelle diverse norme

1 designazioni · 1 documentate come identiche

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Europa                                | 1      |
| A 2 <b>Nome proprio della qualità</b> | din-en |

**Nota sull'utilizzo.** I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

## Richiesta per A 2

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una richiesta](#)

## SCHEDA TECNICA ONLINE

[Vai alla pagina del materiale](#)

## RICERCA GRADI

[Cerca tra tutti i gradi](#)

## N. MATERIALE

1.0875

## EMESSA

6 set 2026