

NUMERO MATERIALE EN-JM1160

EN-GJMB-550-4

N. materiale EN-JM1160

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 11 designazioni normative da 9 regioni.

DENSITÀ 7.85 g/cm ³	ALTRE DESIGNAZIONI 11 in 9 regioni	CARATTERISTICHE 1 registrate
--	--	--

Composizione chimica

Frazione in massa in %

Per questo numero di materiale non disponiamo di una composizione chimica documentata.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca:
C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Proprietà meccaniche

3 valori in 1 stati

STATO · DIMENSIONE	RM N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 1215-79	539	3-4	—
GOST 1215-79	—	—	192-241

Proprietà fisiche

1 valori

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Densità	7.85	g/cm ³

Designazioni nelle diverse norme

11 designazioni · 2 documentate come identiche

Europa	2	Francia	1
EN-GJMB-550-4	Nome proprio della qualità din-en	MN550-4	afnor
GTS-55-04	Nome proprio della qualità din-en		
Russia / CSI	2	Giappone	1
KCH55-4	gost	FCMP540	jis
K455-4	gost		
Stati Uniti	1	Italia	1
6004	aisi-sae	P55-04	uni
Regno Unito	1	Cechia	1
P55-04	bs	422555	csn
		Polonia	1
		Zcp55004	pn

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per EN-GJMB-550-4

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una
richiesta](#)

SCHEDA TECNICA ONLINE

Vai alla pagina del materiale

RICERCA GRADI

Cerca tra tutti i gradi

N. MATERIALE

EN-JM1160

EMESSA

8 set 2026