

NUMERO MATERIALE EN-JS1082

EN-GJS-500-7U

N. materiale EN-JS1082

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 29 designazioni normative da 21 regioni.

DENSITÀ 7.85 g/cm³	ALTRE DESIGNAZIONI 29 in 21 regioni	CARATTERISTICHE 1 registrate
------------------------------	---	--

Composizione chimica

Frazione in massa in %

Per questo numero di materiale non disponiamo di una composizione chimica documentata.
--

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Proprietà meccaniche

4 valori in 1 stati

STATO · DIMENSIONE	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	500	320	7	—
GOST 7293-85	—	—	—	153–245

Proprietà fisiche

1 valori

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Densità	7.85	g/cm³

Designazioni nelle diverse norme

29 designazioni · 2 documentate come identiche

Stati Uniti	3	Internazionale	1
65-45-12	aisi-sae	500-7	iso
70-50-05	aisi-sae		
80-55-06	aisi-sae	Giappone	1
		FCD500	jis
Europa	2	Cina	1
EN-GJS-500-7U Nome proprio della qualità	din-en	QT500-7	gb
GGG-50 Nome proprio della qualità	din-en		
Regno Unito	2	Svezia	1
500/7	bs	07 27-02	ss
SNG 500	bs		
Russia / CSI	2	Cechia	1
VCH50	gost	422305	csn
B450	gost		
Italia	2	America Latina	1
GS 500	uni	FMNP55005	copant
GS500-7	uni	Ungheria	1
		GoV50	msz
Polonia	2	Australia / Nuova Zelanda	1
ZS5002	pn	500-7	as-nzs
Zs5007	pn		
Austria	2	Bulgaria	1
GGG500	onorm	500-2	bds
SG50	onorm		
Francia	1	Belgio	1
FGS 500-7	afnor	FNG50-7	nbn
		Paesi Bassi	1
Spagna	1	GN50	nen
FGE 50-7	une	Finlandia	1
		GRP500	sfs

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per EN-GJS-500-7U

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

Invia una richiesta