

NUMERO MATERIALE 5.5602 · CLASSE 5.5

# G-X 260 NiCr 4 2

## N. materiale 5.5602

riportato anche come EN-GJN-HB480

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 4 designazioni normative da 2 regioni.

|                                          |                                             |                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| DENSITÀ<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | ALTRE DESIGNAZIONI<br><b>4</b> in 2 regioni | CARATTERISTICHE<br><b>9</b> registrate |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|

### Composizione chimica


Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega



● Ferro — il resto, che nessuna norma indica — 86.9 % ● Ni — 4.2 % ● C — 2.8 % ● Cr — 2.7 % ● Tracce e impurità · 3.5 %

Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.



La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

### Temperature di trasformazione previste

La composizione di questa qualità è al di fuori dell'intervallo validato del modello pubblicato (una finestra di composizione bassolegata), quindi qui non viene prevista alcuna temperatura di trasformazione.

Proprietà fisiche

1 valori

| CARATTERISTICA | VALORE | UNITÀ |
|----------------|--------|-------|
| Densità        | 7.85   | g/cm³ |

Designazioni nelle diverse norme

4 designazioni · 4 documentate come identiche

|                  |                                      |             |                                   |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Europa           | 3                                    | Stati Uniti | 1                                 |
| EN-GJN-HB480     | Nome proprio della qualità<br>din-en | F45001      | Nome proprio della qualità<br>uns |
| EN-GJN-HV520     | Nome proprio della qualità<br>din-en |             |                                   |
| G-X 260 NiCr 4 2 | Nome proprio della qualità<br>din-en |             |                                   |

**Nota sull'utilizzo.** I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

### Richiesta per G-X 260 NiCr 4 2

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una richiesta](#)

|                               |                         |              |            |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------|
| SCHEDA TECNICA ONLINE         | RICERCA GRADI           | N. MATERIALE | EMESSA     |
| Vai alla pagina del materiale | Cerca tra tutti i gradi | 5.5602       | 8 set 2026 |