

NUMERO MATERIALE EN-JS1060

Grade 600/3

N. materiale EN-JS1060

riportato anche come EN-GJS-600-3

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 32 designazioni normative da 21 regioni.

DENSITÀ 7.85 g/cm³	ALTRE DESIGNAZIONI 32 in 21 regioni	CARATTERISTICHE 1 registrate
------------------------------	---	--

Composizione chimica

Frazione in massa in %

Per questo numero di materiale non disponiamo di una composizione chimica documentata.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca:
C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Proprietà meccaniche

4 valori in 1 stati

STATO · DIMENSIONE	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	600	370	3	—
GOST 7293-85	—	—	—	192–277

Proprietà fisiche

1 valori

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Densità	7.85	g/cm³

Designazioni nelle diverse norme

32 designazioni · 3 documentate come identiche

Europa	3	Spagna	1
EN-GJS-600-3 Nome proprio della qualità	din-en	FGE60-2	une
GGG-60 Nome proprio della qualità	din-en	Internazionale	1
Grade 600/3 Nome proprio della qualità	din-en	600-3	iso
Regno Unito	3	Cina	1
600/3	bs	QT600-3	gb
600/7	bs	Svezia	1
SNG 600	bs	07 32-03	ss
Stati Uniti	2	Cechia	1
80-55-06	aisi-sae	422306	csn
80-60-03	aisi-sae	America Latina	1
Francia	2	FMNP65003	copant
FGS 600-3	afnor	Ungheria	1
FGS600-2	afnor	GoV60	msz
Giappone	2	Australia / Nuova Zelanda	1
FCD60	jis	600-3	as-nzs
FCD600	jis	Bulgaria	1
Russia / CSI	2	600-2	bds
VCH60	gost	Belgio	1
B460	gost	FNG60-2	nbn
Italia	2	Paesi Bassi	1
GS600-2	uni	GN60	nen
GS600-3	uni	Finlandia	1
Polonia	2	GRP600	sfs
Zs60003	pn		
ZS6002	pn		
Austria	2		
GGG600	onorm		
SG60	onorm		

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per Grade 600/3

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

Invia una richiesta

SCHEDA TECNICA ONLINE	RICERCA GRADI	N. MATERIALE	EMESSA
Vai alla pagina del materiale	Cerca tra tutti i gradi	EN-JS1060	8 set 2026