

NUMERO MATERIALE 1.1191 · CLASSE 1.1

GS-Ck 45

N. materiale 1.1191

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 32 designazioni normative da 18 regioni.

DENSITÀ 7.85 g/cm³	ALTRE DESIGNAZIONI 32 in 18 regioni	CARATTERISTICHE 6 registrate
------------------------------	---	--


Composizione chimica

Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega



Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.



La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca:
Ni, Cr, Mo.

Proprietà fisiche

1 valori

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Densità	7.85	g/cm³

Designazioni nelle diverse norme

32 designazioni · 1 documentate come identiche

Europa	4	Giappone	1
1.1191	din-en	S45C	jis
C45E	din-en		
Ck45	din-en	Russia / CSI	1
GS-Ck 45	din-en	45	gost
Francia	4	Italia	1
XC42	afnor	C45	uni
XC42H1	afnor		
XC45	afnor	Svezia	1
XC48H1	afnor	1672	ss
Stati Uniti	3	Cechia	1
G10450	uns	12050	csn
1042	aisi-sae		
1045	aisi-sae	America Latina	1
		1045	copant
Regno Unito	3		
060A47	bs	Slovacchia	1
080M46	bs	12 050	stn
CFS8	bs		
		Polonia	1
Spagna	3	45	pn
C45K	une		
F.1140-C45k	une	Ungheria	1
F1140	une	C 45	msz
Cina	3	Australia / Nuova Zelanda	1
45	gb	K1045	as-nzs
45H	gb		
Ck45	gb	Finlandia	1
		C45	sfs
Internazionale	1		
C45E4	iso		

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per GS-Ck 45

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

Invia una richiesta

SCHEDA TECNICA ONLINE	RICERCA GRADI	N. MATERIALE	EMESSA
Vai alla pagina del materiale	Cerca tra tutti i gradi	1.1191	8 set 2026