

NUMERO MATERIALE 1.4309 · CLASSE 1.4

# GX2CrNi19-11

## N. materiale 1.4309


Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 13 designazioni normative da 7 regioni.

| DENSITÀ                       | ALTRE DESIGNAZIONI     | CARATTERISTICHE      |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | <b>13</b> in 7 regioni | <b>11</b> registrate |


### Composizione chimica

Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega



Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.



La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

### Temperature di trasformazione previste

La composizione di questa qualità è al di fuori dell'intervallo validato del modello pubblicato (una finestra di composizione bassolegata), quindi qui non viene prevista alcuna temperatura di trasformazione.

Proprietà fisiche

1 valori

| CARATTERISTICA | VALORE | UNITÀ |
|----------------|--------|-------|
| Densità        | 7.85   | g/cm³ |

Designazioni nelle diverse norme

13 designazioni · 4 documentate come identiche

|                                   |          |                                         |        |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------|
| Stati Uniti                       | 5        | Europa                                  | 1      |
| J92500 Nome proprio della qualità | uns      | GX2CrNi19-11 Nome proprio della qualità | din-en |
| J92620 Nome proprio della qualità | uns      |                                         |        |
| 304L Nome proprio della qualità   | aisi-sae | Regno Unito                             | 1      |
| J92500                            | aisi-sae | 304C12                                  | bs     |
| J92620                            | aisi-sae |                                         |        |
| Stati Uniti / Aerospaziale        | 2        | Spagna                                  | 1      |
| 5511                              | ams      | F.8412                                  | une    |
| 5647                              | ams      | Brasile                                 | 1      |
| Giappone                          | 2        | 304 L                                   | abnt   |
| SCS 19                            | jis      |                                         |        |
| SCS 19A                           | jis      |                                         |        |

**Nota sull'utilizzo.** I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per GX2CrNi19-11

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

Invia una richiesta

|                               |                         |              |            |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------|
| SCHEDA TECNICA ONLINE         | RICERCA GRADI           | N. MATERIALE | EMESSA     |
| Vai alla pagina del materiale | Cerca tra tutti i gradi | 1.4309       | 5 set 2026 |