

NUMERO MATERIALE 1.4826 · CLASSE 1.4

# GX40CrNiSi22-10

## N. materiale 1.4826


Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 28 designazioni normative da 13 regioni.

| DENSITÀ                       | ALTRE DESIGNAZIONI      | CARATTERISTICHE     |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | <b>28</b> in 13 regioni | <b>9</b> registrate |


### Composizione chimica

Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega



Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.



La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

### Temperature di trasformazione previste

La composizione di questa qualità è al di fuori dell'intervallo validato del modello pubblicato (una finestra di composizione bassolegata), quindi qui non viene prevista alcuna temperatura di trasformazione.

Proprietà fisiche

1 valori

| CARATTERISTICA | VALORE | UNITÀ |
|----------------|--------|-------|
| Densità        | 7.85   | g/cm³ |

Designazioni nelle diverse norme

28 designazioni · 2 documentate come identiche

|                 |                            |        |               |  |       |
|-----------------|----------------------------|--------|---------------|--|-------|
| Stati Uniti     |                            | 7      | Russia / CSI  |  | 2     |
| J92502          | uns                        |        | 40KH24N12SL   |  | gost  |
| J92803          | uns                        |        | 40X24H12CЛ    |  | gost  |
| HF              | aisi-sae                   |        | Cechia        |  | 2     |
| HH              | aisi-sae                   |        | 422 934       |  | csn   |
| J93503          | aisi-sae                   |        | 422936        |  | csn   |
| J94003          | aisi-sae                   |        | Francia       |  | 1     |
| J94013          | aisi-sae                   |        | Z40CN25-12    |  | afnor |
| Giappone        |                            | 4      | Cina          |  | 1     |
| SCH12           | jis                        |        | ZG35Cr26Ni12  |  | gb    |
| SCH13A          | jis                        |        | Italia        |  | 1     |
| SCH17           | jis                        |        | GX35CrNi25-12 |  | uni   |
| SCS17           | jis                        |        | Polonia       |  | 1     |
| Corea del Sud   |                            | 3      | LH23N18C      |  | pn    |
| HRSC13A         | ks                         |        | Ungheria      |  | 1     |
| HRSC17          | ks                         |        | 40CrNiSi25-12 |  | msz   |
| SSC17           | ks                         |        | Romania       |  | 1     |
| Europa          |                            | 2      | T35NiCr260    |  | stas  |
| GX40CrNiSi22-10 | Nome proprio della qualità | din-en |               |  |       |
| GX40CrNiSi22-9  | Nome proprio della qualità | din-en |               |  |       |
| Regno Unito     |                            | 2      |               |  |       |
| 309C30          | bs                         |        |               |  |       |
| 309C35          | bs                         |        |               |  |       |

**Nota sull'utilizzo.** I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per GX40CrNiSi22-10

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

Invia una richiesta

|                               |                         |              |            |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------|
| SCHEDA TECNICA ONLINE         | RICERCA GRADI           | N. MATERIALE | EMESSA     |
| Vai alla pagina del materiale | Cerca tra tutti i gradi | 1.4826       | 8 set 2026 |