

NUMERO MATERIALE 1.0036 · CLASSE 1.0

USt 37-2 G

N. materiale 1.0036

riportato anche come S235JRG1+CR

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 93 designazioni normative da 19 regioni.

DENSITÀ 7.85 g/cm³	ALTRE DESIGNAZIONI 93 in 19 regioni	CARATTERISTICHE 5 registrate
------------------------------	---	--


Composizione chimica

Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega



Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.



La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca: Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Proprietà fisiche

1 valori

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Densità	7.85	g/cm³

Designazioni nelle diverse norme

93 designazioni · 3 documentate come identiche

Stati Uniti	14	Cina	7
K02502	Nome proprio della qualità uns	A3	gb
A283(A)	aisi-sae	Q235	gb
A284Gr.D	aisi-sae	Q235A	gb
A570(33)	aisi-sae	Q235A-F	gb
A570(36)	aisi-sae	Q235A-Z	gb
A573Gr.58	aisi-sae	Q235B	gb
A611Gr.C	aisi-sae	Q235B-Z	gb
K01804	aisi-sae		
K02001	aisi-sae	Spagna	6
K02301	aisi-sae	AE235B	une
K02502	aisi-sae	AE235D	une
K02601	aisi-sae	Fe360B	une
K02701	aisi-sae	Fe360D1FF	une
K02702	aisi-sae	S235J2G3	une
		S235JRG1	une
Italia	11	Ungheria	6
Fe360B	uni	A1	msz
Fe360BFU	uni	B38.24	msz
Fe360C	uni	B38.24B	msz
Fe360CFN	uni	Fe235B/FU	msz
Fe360D	uni	S235J2G3	msz
Fe360DFF	uni	S235JRG1	msz
Fe37-2	uni		
S235J0	uni	Bulgaria	6
S235J2G3	uni	BSt3kp	bds
S235J2G4	uni	BSt3ps	bds
S235JRG1	uni	Ew-08AA	bds
		S235J2G3	bds
Regno Unito	9	S235JRG1	bds
1449-37/23CR	bs	WSt3kp	bds
235JRG1	bs		
4360-40B	bs	Cechia	5
4449-250	bs	10216	csn
Fe360B	bs	10370	csn
Fe360D1FF	bs	11343	csn
HFS4	bs	11373	csn
HFW4	bs	11378	csn
S235J2G3	bs		
Francia	7	Polonia	4
4360-40D	afnor	SS400	pn
E24-3	afnor	St3SX	pn
E24-4	afnor	St3SY	pn
S235J0	afnor	St3W	pn
S235J2G3	afnor		
S235J2G4	afnor		
S235JRG1	afnor		

Russia / CSI	3	Giappone	2
S255	gost	SS400	jis
St3kp	gost	STKM12A	jis
Ст3кп	gost		
Svezia	3	Romania	2
1311	ss	OB37	stas
1312	ss	OL37.1	stas
1313	ss		
Europa	2	Belgio	2
S235JRG1+CR Nome proprio della qualità	din-en	FE360B	nbn
USt 37-2 G Nome proprio della qualità	din-en	FED1FF	nbn
Internazionale	2	Slovacchia	1
E235-A	iso	11 373	stn
Fe360-A	iso	Austria	1
		St37F	onorm

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per USt 37-2 G

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una richiesta](#)

SCHEDA TECNICA ONLINE

Vai alla pagina del materiale

RICERCA GRADI

Cerca tra tutti i gradi

N. MATERIALE

1.0036

EMESSA

8 set 2026