

22Cr12NiWMoV

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 1 designazioni normative da 1 regioni.

MODULO ELASTICO 206 GPa	ALTRE DESIGNAZIONI 1 in 1 regioni	CARATTERISTICHE 12 registrate
-----------------------------------	---	---


Composizione chimica Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega



● Ferro — il resto, che nessuna norma indica — 83.4 % ● Cr — 12 % ● Mo — 1 % ● W — 1 % ● Tracce e impurità · 2.6 %

Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.



La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

Temperature di trasformazione previste

La composizione di questa qualità è al di fuori dell'intervallo validato del modello pubblicato (una finestra di composizione bassolegata), quindi qui non viene prevista alcuna temperatura di trasformazione.

Proprietà fisiche

2 valori

STATO · DIMENSIONE	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
260	25.1	—
500	—	460

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Modulo di elasticità	206	GPa
Coefficiente di dilatazione termica	10.6	10 ⁻⁶ /K

Designazioni nelle diverse norme

1 designazioni · 1 documentate come identiche

Cina	1
22Cr12NiWMoV Nome proprio della qualità	gb

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per 22Cr12NiWMoV

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

Invia una richiesta

SCHEDA TECNICA ONLINE	RICERCA GRADI	N. MATERIALE	EMESSA
Vai alla pagina del materiale	Cerca tra tutti i gradi	—	16 ago 2026