

4CrW2Si

riportato anche come 35WCrV7

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 7 designazioni normative da 6 regioni.

ALTRE DESIGNAZIONI	CARATTERISTICHE
7 in 6 regioni	9 registrate


Composizione chimica

Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega



Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.



La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca:
Ni, Mo.

Trattamento termico

3 cicli

FASE	TEMPERATURA	MEZZO
Tempra	860-900 °C	Olio
Tempra	860-900 °C	Olio
Ricottura	Temperatura non indicata	—

Designazioni nelle diverse norme

7 designazioni · 1 documentate come identiche

Europa	2	Cina	1
35WCrV7	din-en	4CrW2Si	Nome proprio della qualitàgb
45WCrV7	din-en		
		Russia / CSI	1
Regno Unito	1	4XB2C	gost
BS1	bs		
		Corea del Sud	1
Giappone	1	SKS41	ks
SKS41	jis		

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per 4CrW2Si

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

Invia una richiesta

SCHEDA TECNICA ONLINE

Vai alla pagina del materiale

RICERCA GRADI

Cerca tra tutti i gradi

N. MATERIALE

—

EMESSA

18 ago 2026