

NUMERO MATERIALE EN-JL1030

HT200

N. materiale EN-JL1030

riportato anche come EN-GJL-200

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 37 designazioni normative da 22 regioni.

DENSITÀ 7.85 g/cm³	ALTRE DESIGNAZIONI 37 in 22 regioni	CARATTERISTICHE 2 registrate
------------------------------	---	--

Composizione chimica

Frazione in massa in %

Per questo numero di materiale non disponiamo di una composizione chimica documentata.
--

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Proprietà fisiche

2 valori

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Densità	7.85	g/cm³
nu	0.26	

Designazioni nelle diverse norme

37 designazioni · 3 documentate come identiche

Stati Uniti	5	Regno Unito	3
F12101 Nome proprio della qualità	uns	200	bs
A48-30B	aisi-sae	220	bs
Class30B	aisi-sae	Grade 220	bs
No 30 B	aisi-sae		
No.30	aisi-sae		

Francia	3	Internazionale	1
FGL200	afnor	200	iso
Ft 20 D	afnor		
Ft20	afnor	Cina	1
		HT200	gb
Svezia	3		
0120	ss	Italia	1
0120-00	ss	G20	uni
O120	ss		
Europa	2	Cechia	1
EN-GJL-200 Nome proprio della qualità	din-en	422420	csn
GG-20 Nome proprio della qualità	din-en		
		America Latina	1
Giappone	2	FG200	copant
FC20	jis		
FC200	jis	Ungheria	1
		OV20	msz
Russia / CSI	2		
SCH20	gost	Romania	1
C420	gost	FC200	stas
Polonia	2	Australia / Nuova Zelanda	1
Z120	pn	T220	as-nzs
ZI200	pn		
		Bulgaria	1
Austria	2	Vch20	bds
GG20	onorm		
GG200	onorm	Belgio	1
		FGG20	nbn
Spagna	1		
FG20	une	Paesi Bassi	1
		GG20	nen
		Taiwan	1
		FC200	cns

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per HT200

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una richiesta](#)

SCHEDA TECNICA ONLINE	RICERCA GRADI	N. MATERIALE	EMESSA
Vai alla pagina del materiale	Cerca tra tutti i gradi	EN-JL1030	5 set 2026