

Y08


riportato anche come 1215

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 5 designazioni normative da 4 regioni.

ALTRE DESIGNAZIONI	CARATTERISTICHE
5 in 4 regioni	5 registrate

Composizione chimica

Frazione in massa in %



La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca: Ni, Cr, Mo.

Proprietà meccaniche

12 valori in 2 stati

STATO · DIMENSIONE	RM N/mm ²	A %	HB
8 – 20	480–810	≥ 7	140–217

STATO · DIMENSIONE	RM N/mm ²	A %	HB
20 – 30	460–710	≥ 7	140–217
≥ 30	360–710	≥ 7	140–217

STATO · DIMENSIONE	RM N/mm ²	A %	HB
20 – 20	360–570	≥ 25	≤ 163

Designazioni nelle diverse norme

5 designazioni · 1 documentate come identiche

Giappone	2	Internazionale	1
SUM21	jis	9S20	iso
SUM23	jis	Cina	1
Stati Uniti	1	Y08 Nome proprio della qualità	gb
1215	aisi-sae		

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per Y08

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

Invia una richiesta

SCHEDA TECNICA ONLINE
Vai alla pagina del materiale

RICERCA GRADI
Cerca tra tutti i gradi

N. MATERIALE
—

EMESSA
16 ago 2026