


Y45

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 1 designazioni normative da 1 regioni.

ALTRE DESIGNAZIONI	CARATTERISTICHE
1 in 1 regioni	5 registrate

Composizione chimica

Frazione in massa in %



Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca: Ni, Cr, Mo.

Proprietà meccaniche

12 valori in 2 stati

STATO · DIMENSIONE	RM N/mm ²	A %	HB
8 – 20	695–980	≥ 6	196–225
20 – 30	655–880	≥ 6	196–225

STATO · DIMENSIONE	RM N/mm ²	A %	HB
≥ 30	580-880	≥ 6	196-225

STATO · DIMENSIONE	RM N/mm ²	A %	HB
20 – 20	560-800	≥ 12	≤ 229

Designazioni nelle diverse norme

1 designazioni · 1 documentate come identiche

Cina	1
Y45 Nome proprio della qualità	gb

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per Y45

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

Invia una richiesta

SCHEDA TECNICA ONLINE Vai alla pagina del materiale	RICERCA GRADI Cerca tra tutti i gradi	N. MATERIALE —	EMESSA 19 ago 2026
---	---	--------------------------	------------------------------