

15Kh18N12S4TYuL

riportato anche come 15Kh18N12S4L


Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 6 designazioni normative da 1 regioni.

ALTRE DESIGNAZIONI	CARATTERISTICHE
6 in 1 regioni	9 registrate


Composizione chimica

Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega



Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.



La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca: Mo.

Proprietà meccaniche

20 valori in 5 stati

STATO · DIMENSIONE		RM N/mm ²	RE N/mm ²		A5 %	
Sheet trick, GOST 7350-77		690–930	345		30	
Sheet thin, GOST 4986-79		690	–		13–25	
STATO · DIMENSIONE		RM N/mm ²	RE N/mm ²		A5 %	
Sheet thin cold-worked , GOST 5582-75		880	685		10	
Sheet thin cold-worked , GOST 4986-79		830–1080	–		5–10	
QUENCHING 950 - 1050°C,COOLING WATER		RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
Ø 60		720	375	25	40	780
STATO · DIMENSIONE		RM N/mm ²			RE N/mm ²	
to 600		715			382	
STATO · DIMENSIONE		RM N/mm ²		RE N/mm ²		A5 %
Sheet thin, GOST 5582-75		720		345		30

Designazioni nelle diverse norme

6 designazioni · 1 documentate come identiche

Russia / CSI	6
15Kh18N12S4L	gost
15KH18N12S4TYU Nome proprio della qualità	gost
15Kh18N12S4TYuL	gost
15X18H12C4TIO	gost
ЭИ654	gost
ЭИ654Л	gost

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per 15Kh18N12S4TYuL
Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

Invia una richiesta

SCHEDA TECNICA ONLINE	RICERCA GRADI	N. MATERIALE	EMESSA
Vai alla pagina del materiale	Cerca tra tutti i gradi	—	17 ago 2026