

15X28

riportato anche come 15X25T

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 2 designazioni normative da 1 regioni.

ALTRE DESIGNAZIONI	CARATTERISTICHE
2 in 1 regioni	0 registrate

Composizione chimica

Frazione in massa in %

Per questo numero di materiale non disponiamo di una composizione chimica documentata.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Designazioni nelle diverse norme

2 designazioni · 1 documentate come identiche

Russia / CSI	2
15X25T Nome proprio della qualità	gost
15X28	gost

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per 15X28

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una richiesta](#)