

# 2112

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 1 designazioni normative da 1 regioni.

| ALTRE DESIGNAZIONI | CARATTERISTICHE |
|--------------------|-----------------|
| 1 in 1 regioni     | 1 registrate    |

Composizione chimica

Frazione in massa in %

Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.

Si

0.4–0.8

0.01 %

0.1 %

1 %

10 %

100 %

La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

## Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca:  
C, Mn, Ni, Cr, Mo.

| Proprietà meccaniche               |                         | 2 valori in 1 stati |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| STATO · DIMENSIONE                 | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>%             |
| Sheet cold-rolled, GOST 21427.2-83 | 300–450                 | 20–35               |

| Proprietà fisiche  |                          | 0 valori       |
|--------------------|--------------------------|----------------|
| STATO · DIMENSIONE | RHO<br>g/cm <sup>3</sup> | RHO_EL<br>nΩ·m |
| 20                 | 7.82                     | 170            |

| Designazioni nelle diverse norme |      | 1 designazioni · 1 documentate come identiche |
|----------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| Russia / CSI                     | 1    |                                               |
| 2112 Nome proprio della qualità  | gost |                                               |

**Nota sull'utilizzo.** I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

### Richiesta per 2112

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una  
richiesta](#)

#### SCHEDA TECNICA ONLINE

Vai alla pagina del materiale

#### RICERCA GRADI

Cerca tra tutti i gradi

#### N. MATERIALE

—

#### EMESSA

16 ago 2026