

PK10Д5-6.0

riportato anche come PK10D5

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 7 designazioni normative da 1 regioni.

ALTRE DESIGNAZIONI	CARATTERISTICHE
7 in 1 regioni	2 registrate

Composizione chimica


Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega



■ Ferro — il resto, che nessuna norma indica — 94.7 % ■ Cu — 5 % ■ C — 0.3 %

Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.



La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca: Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Designazioni nelle diverse norme

7 designazioni · 1 documentate come identiche

Russia / CSI	7
PK10D5	Nome proprio della qualità
Sv-10Kh5M	gost
PK10Д5	gost
PK10Д5-6.0	gost
PK10Д5-6.4	gost
PK10Д5-6.8	gost
PK10Д5-7.4	gost

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per ПК10Д5-6.0

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una
richiesta](#)

SCHEDA TECNICA ONLINE

[Vai alla pagina del materiale](#)

RICERCA GRADI

[Cerca tra tutti i gradi](#)

N. MATERIALE

—

EMESSA

17 ago 2026