

NUMERO MATERIALE EN-JS1102

PK70-6.8

N. materiale EN-JS1102

riportato anche come EN-GJS-700-2U

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 37 designazioni normative da 22 regioni.

DENSITÀ 7.85 g/cm³	ALTRE DESIGNAZIONI 37 in 22 regioni	CARATTERISTICHE 1 registrate
------------------------------	---	--

Composizione chimica

Frazione in massa in %

Per questo numero di materiale non disponiamo di una composizione chimica documentata.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Proprietà meccaniche

4 valori in 1 stati

STATO · DIMENSIONE	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	700	420	2	—
GOST 7293-85	—	—	—	228–302

Proprietà fisiche

1 valori

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Densità	7.85	g/cm³

Designazioni nelle diverse norme

37 designazioni · 2 documentate come identiche

Russia / CSI	10	Francia	1
PK70	gost	FGS 700-2	afnor
R12MF5-MP	gost	Internazionale	1
VCH70	gost	700-2	iso
BЧ70	gost	Giappone	1
ДИ70-МП	gost	FCD700	jis
ПК70-6.0	gost	Italia	1
ПК70-6.4	gost	GS 700-2	uni
ПК70-6.8	gost	Svezia	1
ПК70-7.4	gost	07 37-01	ss
P12MΦ5-МП	gost	Cechia	1
Europa	2	422307	csn
EN-GJS-700-2U Nome proprio della qualità	din-en	America Latina	1
GGS-70 Nome proprio della qualità	din-en	FMNP70002	copant
Regno Unito	2	Ungheria	1
700/2	bs	GoV70	msz
SNG 700	bs	Australia / Nuova Zelanda	1
Spagna	2	700-2	as-nzs
FGE70-2	une	Romania	1
FGS 70-2	une	FGN70-3	stas
Cina	2	Bulgaria	1
QT700-18	gb	700-2	bds
QT700-2	gb	Belgio	1
Polonia	2	FNG70-2	nbn
Zs70002	pn	Paesi Bassi	1
ZS7002	pn	GN70	nen
Austria	2	Finlandia	1
GGS700	onorm	GRP700	sfs
SG70	onorm		
Stati Uniti	1		
100-70-03	aisi-sae		

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per PK70-6.8

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

**Invia una
richiesta**

SCHEDA TECNICA ONLINE

Vai alla pagina del materiale

RICERCA GRADI

Cerca tra tutti i gradi

N. MATERIALE

EN-JS1102

EMESSA

2 set 2026