

NUMERO MATERIALE 1.2060 · CLASSE 1.2

1.2060

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 27 designazioni normative da 16 regioni.

DENSITÀ

7.85 g/cm³

ALTRE DESIGNAZIONI

27 in 16 regioni

CARATTERISTICHE

7 registrate

Composizione chimica


Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega



● Ferro — il resto, che nessuna norma indica — 97 % ● Cr — 1.4 % ● C — 1.1 % ● Si — 0.3 % ● Tracce e impurità · 0.3 %

Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.



La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca:
Ni, Mo.

Proprietà fisiche

1 valori

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Densità	7.85	g/cm ³

Designazioni nelle diverse norme

27 designazioni · 1 documentate come identiche

Spagna		4	Austria		2
F.5212	une		BOHLERK100	onorm	
X120Cr12	une		K100	onorm	
X210CM2	une		Europa		
X210Cr12	une		1		
Stati Uniti		3	105Cr5	Nome proprio della qualità	din-en
D3	aisi-sae		Giappone		
T30403	aisi-sae		1		
T30404	aisi-sae		SKD1	jis	
Francia		3	Cina		
X200CM2	afnor		1		
X200Cr12	afnor		Cr12	gb	
Z200C12	afnor		Italia		
Regno Unito		2	1		
2080	bs		X205Cr12KU	uni	
BD3	bs		Svezia		
Russia / CSI		2	1		
KH12	gost		2312	ss	
X12	gost		Cechia		
Bulgaria		2	1		
Ch12	bds		19436	csn	
X210Cr12	bds		Polonia		
			1		
			NC11	pn	
			Romania		
			1		
			205Cr115	stas	
			Corea del Sud		
			1		
			STD1	ks	

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per 1.2060

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una richiesta](#)

SCHEDA TECNICA ONLINE	RICERCA GRADI	N. MATERIALE	EMESSA
Vai alla pagina del materiale	Cerca tra tutti i gradi	1.2060	4 set 2026