

NUMERO MATERIALE 1.4865 · CLASSE 1.4


1.4865

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 20 designazioni normative da 5 regioni.


DENSITÀ 7.85 g/cm³	ALTRE DESIGNAZIONI 20 in 5 regioni	CARATTERISTICHE 9 registrate
------------------------------	--	--

Composizione chimica Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega



Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.



La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

Temperature di trasformazione previste

La composizione di questa qualità è al di fuori dell'intervallo validato del modello pubblicato (una finestra di composizione bassolegata), quindi qui non viene prevista alcuna temperatura di trasformazione.

Proprietà fisiche

1 valori

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Densità	7.85	g/cm³

Designazioni nelle diverse norme

20 designazioni · 6 documentate come identiche

Stati Uniti		10	Regno Unito		3
N08002	Nome proprio della qualità	uns	330 C 11		bs
N08004	Nome proprio della qualità	uns	330C40		bs
N08005	Nome proprio della qualità	uns	331 C 40		bs
N08030	Nome proprio della qualità	uns	Giappone		3
HT		aisi-sae			
HT 50		aisi-sae	SCH 16		jis
N08002		aisi-sae	SCH 20X		jis
N08004		aisi-sae	SCH15		jis
N08005		aisi-sae	Italia		1
N08030		aisi-sae	XG50NiCr3919		uni
Europa		3			
1.4865		din-en			
GX40NiCrSi38-18	Nome proprio della qualità	din-en			
GX40NiCrSi38-19	Nome proprio della qualità	din-en			

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per 1.4865

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una richiesta](#)

SCHEDA TECNICA ONLINE	RICERCA GRADI	N. MATERIALE	EMESSA
Vai alla pagina del materiale	Cerca tra tutti i gradi	1.4865	4 set 2026