

NUMERO MATERIALE 1.4923 · CLASSE 1.4

# 1.4923


Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 9 designazioni normative da 6 regioni.

|                             |                                             |                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| DENSITÀ<br><b>7.7</b> g/cm³ | ALTRE DESIGNAZIONI<br><b>9</b> in 6 regioni | CARATTERISTICHE<br><b>10</b> registrate |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|


## Composizione chimica

Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega



Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.



La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

## Temperature di trasformazione previste

La composizione di questa qualità è al di fuori dell'intervallo validato del modello pubblicato (una finestra di composizione bassolegata), quindi qui non viene prevista alcuna temperatura di trasformazione.

Proprietà meccaniche

1 valori in 1 stati

|               |     |
|---------------|-----|
| SOFT ANNEALED | HB  |
| Soft annealed | 302 |

Proprietà fisiche

1 valori

| CARATTERISTICA | VALORE | UNITÀ |
|----------------|--------|-------|
| Densità        | 7.7    | g/cm³ |

Designazioni nelle diverse norme

9 designazioni · 2 documentate come identiche

|                |                                      |             |     |
|----------------|--------------------------------------|-------------|-----|
| Europa         | 2                                    | Regno Unito | 1   |
| X21CrMoNiV12-1 | Nome proprio della qualità<br>din-en | 762         | bs  |
| X22CrMoV12-1   | Nome proprio della qualità<br>din-en |             |     |
| Francia        | 2                                    | Cechia      | 1   |
| Z20CDNbV11     | afnor                                | 17134       | csn |
| Z21CDV12       | afnor                                | Slovacchia  | 1   |
|                |                                      | 17 134      | stn |
| Polonia        | 2                                    |             |     |
| 20H12MIF       | pn                                   |             |     |
| 23H12MNF       | pn                                   |             |     |

**Nota sull'utilizzo.** I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

### Richiesta per 1.4923

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una richiesta](#)

**SCHEDA TECNICA ONLINE**  
Vai alla pagina del materiale

**RICERCA GRADI**  
Cerca tra tutti i gradi

**N. MATERIALE**  
1.4923

**EMESSA**  
8 set 2026