

NUMERO MATERIALE 1.6562 · CLASSE 1.6

1.6562

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 33 designazioni normative da 9 regioni.

DENSITÀ 7.85 g/cm³	ALTRE DESIGNAZIONI 33 in 9 regioni	CARATTERISTICHE 10 registrate
------------------------------	--	---


Composizione chimica

Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega



Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.



La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

Temperature di trasformazione previste

calcolate dalla composizione · °C

AE3 PREVISTA 741 °C	AE1 PREVISTA 711 °C	ACM PREVISTA 619 °C	BS PREVISTA 501 °C
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Proprietà fisiche

1 valori

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Densità	7.85	g/cm³

Designazioni nelle diverse norme

33 designazioni · 9 documentate come identiche

Stati Uniti		13	Europa		2
G43370	Nome proprio della qualità	uns	40 NiCrMo 8 4	Nome proprio della qualità	din-en
G43376	Nome proprio della qualità	uns	40NiCrMo8-4	Nome proprio della qualità	din-en
G43406		uns	Regno Unito		2
H43406	Nome proprio della qualità	uns	817M40		bs
K24064	Nome proprio della qualità	uns	S155		bs
4337	Nome proprio della qualità	aisi-sae	Russia / CSI		2
4340		aisi-sae	40ChN2MA		gost
E4337	Nome proprio della qualità	aisi-sae	40KhN2MA		gost
E4340		aisi-sae	Italia		2
E4340 Mod		aisi-sae	40 NiCrMo 7		uni
E4340H	Nome proprio della qualità	aisi-sae	NCM 4		uni
A322		astm	Polonia		2
A331		astm	34HNM		pn
Stati Uniti / Aerospaziale		8	40HNMA		pn
6257		ams	Francia		1
6359		ams	40 NCD 7		afnor
6409		ams	Turchia		1
6414		ams	Ç 4340		mke
6415		ams			
6417		ams			
6419		ams			
6484		ams			

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per 1.6562

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

Invia una richiesta

SCHEDA TECNICA ONLINE

Vai alla pagina del materiale

RICERCA GRADI

Cerca tra tutti i gradi

N. MATERIALE

1.6562

EMESSA

4 set 2026