

NUMERO MATERIALE 2.4856 · CLASSE 2.4

2.4856

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 24 designazioni normative da 4 regioni.

DENSITÀ 8.4 g/cm³	ALTRE DESIGNAZIONI 24 in 4 regioni	CARATTERISTICHE 15 registrate
-----------------------------	--	---


Composizione chimica

Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega



Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.



La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca:
Ni.

Proprietà meccaniche

1 valori in 1 stati

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	240

Proprietà fisiche

1 valori

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Densità	8.4	g/cm³

Designazioni nelle diverse norme

24 designazioni · 4 documentate come identiche

Stati Uniti	17	Stati Uniti / Aerospaziale	5
N06625	Nome proprio della qualitàuns	5599	ams
N06626	Nome proprio della qualitàuns	5666	ams
N26010	Nome proprio della qualitàuns	5837	ams
N26625	uns	5869	ams
5581	aisi-sae	5879	ams
B 366	astm	Europa	1
B 443	astm		
B 443 Gr 1	astm	NiCr22Mo9Nb	Nome proprio della qualitàdin-en
B 446	astm	Francia	1
B 564	astm		
B444	astm	NC 22 FeDNB	afnor
B704	astm		
B705	astm		
B751	astm		
B775	astm		
B829	astm		
F3056	astm		

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per 2.4856
Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

Invia una richiesta

SCHEDA TECNICA ONLINE	RICERCA GRADI	N. MATERIALE	EMESSA
Vai alla pagina del materiale	Cerca tra tutti i gradi	2.4856	7 set 2026