

NUMERO MATERIALE EN-JL1020

EN-JL1020

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 37 designazioni normative da 22 regioni.

DENSITÀ 7.85 g/cm³	ALTRE DESIGNAZIONI 37 in 22 regioni	CARATTERISTICHE 2 registrate
------------------------------	---	--

Composizione chimica

Frazione in massa in %

Per questo numero di materiale non disponiamo di una composizione chimica documentata.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca:
C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Proprietà fisiche

2 valori

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Densità	7.85	g/cm³
nu	0.26	

Designazioni nelle diverse norme

37 designazioni · 4 documentate come identiche

Stati Uniti		6	Regno Unito		3
F11401	Nome proprio della qualità	uns	150		bs
F11701	Nome proprio della qualità	uns	Gr.150		bs
A48-25B		aisi-sae	Grade 150		bs
C1.25B		aisi-sae	Svezia		3
No 25 B		aisi-sae	0115		ss
No.25		aisi-sae	0115-00		ss
			0115		ss

Europa	2	Cina	1
EN-GJL-150 Nome proprio della qualità	din-en	HT150	gb
GG-15 Nome proprio della qualità	din-en		
Francia	2	Italia	1
FGL150	afnor	G15	uni
Ft 15 D	afnor		
Giappone	2	Cechia	1
FC15	jis	422415	csn
FC150	jis		
Russia / CSI	2	America Latina	1
SCH15	gost	FG150	copant
C415	gost		
Polonia	2	Ungheria	1
Z115	pn	OV15	msz
Z1150	pn		
Austria	2	Romania	1
GG15	onorm	FC150	stas
GG150	onorm		
Spagna	1	Australia / Nuova Zelanda	1
FG15	une	T150	as-nzs
Internazionale	1	Bulgaria	1
150	iso	Vch15	bds
		Belgio	1
		FGG15	nbn
		Paesi Bassi	1
		GG15	nen
		Taiwan	1
		FC150	cns

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per EN-JL1020

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una richiesta](#)

SCHEDA TECNICA ONLINE

Vai alla pagina del materiale

RICERCA GRADI

Cerca tra tutti i gradi

N. MATERIALE

EN-JL1020

EMESSA

5 set 2026