

NUMERO MATERIALE EN-JL1030

EN-JL1030

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 37 designazioni normative da 22 regioni.

DENSITÀ 7.85 g/cm³	ALTRE DESIGNAZIONI 37 in 22 regioni	CARATTERISTICHE 2 registrate
------------------------------	---	--

Composizione chimica

Frazione in massa in %

Per questo numero di materiale non disponiamo di una composizione chimica documentata.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca:
C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Proprietà fisiche

2 valori

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Densità	7.85	g/cm³
nu	0.26	

Designazioni nelle diverse norme

37 designazioni · 3 documentate come identiche

Stati Uniti5		Regno Unito3	
F12101	Nome proprio della qualitàuns	200	bs
A48-30B	aisi-sae	220	bs
Class30B	aisi-sae	Grade 220	bs
No 30 B	aisi-sae	Francia3	
No.30	aisi-sae	FGL200	afnor
		Ft 20 D	afnor
		Ft20	afnor

Svezia	3	Cina	1
0120	ss	HT200	gb
0120-00	ss		
O120	ss	Italia	1
Europa	2	G20	uni
EN-GJL-200 Nome proprio della qualità	din-en	Cechia	1
GG-20 Nome proprio della qualità	din-en	422420	csn
Giappone	2	America Latina	1
FC20	jis	FG200	copant
FC200	jis		
Russia / CSI	2	Ungheria	1
SCH20	gost	OV20	msz
C420	gost		
Polonia	2	Romania	1
Z120	pn	FC200	stas
ZI200	pn		
Austria	2	Australia / Nuova Zelanda	1
GG20	onorm	T220	as-nzs
GG200	onorm		
Spagna	1	Bulgaria	1
FG20	une	Vch20	bds
Internazionale	1	Belgio	1
200	iso	FGG20	nbn
		Paesi Bassi	1
		GG20	nen
		Taiwan	1
		FC200	cns

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per EN-JL1030

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una richiesta](#)

SCHEDA TECNICA ONLINE

Vai alla pagina del materiale

RICERCA GRADI

Cerca tra tutti i gradi

N. MATERIALE

EN-JL1030

EMESSA

5 set 2026