

NUMERO MATERIALE EN-JM1130

# EN-JM1130

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 13 designazioni normative da 11 regioni.

|                              |                                               |                                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| DENSITÀ<br><b>7.85</b> g/cm³ | ALTRE DESIGNAZIONI<br><b>13</b> in 11 regioni | CARATTERISTICHE<br><b>1</b> registrate |
|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|

Composizione chimica

Frazione in massa in %

Per questo numero di materiale non disponiamo di una composizione chimica documentata.

## Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca:  
C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Proprietà meccaniche

3 valori in 1 stati

| STATO · DIMENSIONE    | RM<br>N/mm² | A5<br>% | HB      |
|-----------------------|-------------|---------|---------|
| Casting, GOST 1215-79 | 333         | 10      | —       |
| GOST 1215-79          | —           | —       | 100–163 |

Proprietà fisiche

1 valori

| STATO · DIMENSIONE | E<br>GPa |
|--------------------|----------|
| 20                 | 166      |

| CARATTERISTICA | VALORE | UNITÀ |
|----------------|--------|-------|
| Densità        | 7.85   | g/cm³ |

Designazioni nelle diverse norme

13 designazioni · 2 documentate come identiche

|                |                                      |          |       |
|----------------|--------------------------------------|----------|-------|
| Europa         | 2                                    | Giappone | 1     |
| EN-GJMB-350-10 | Nome proprio della qualità<br>din-en | FCMB35   | jis   |
| GTS-35-10      | Nome proprio della qualità<br>din-en |          |       |
| Russia / CSI   | 2                                    | Italia   | 1     |
| KCH35-10       | gost                                 | B35-10   | uni   |
| K435-10        | gost                                 | Svezia   | 1     |
| Stati Uniti    | 1                                    | 0815-00  | ss    |
| 32510          | aisi-sae                             | Cechia   | 1     |
| Regno Unito    | 1                                    | 422533   | csn   |
| B35-12         | bs                                   | Polonia  | 1     |
| Francia        | 1                                    | Zcc35010 | pn    |
| MM35-10        | afnor                                | Austria  | 1     |
|                |                                      | GTS-350  | onorm |

**Nota sull'utilizzo.** I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

### Richiesta per EN-JM1130

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una richiesta](#)

|                               |                         |              |            |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------|
| SCHEDA TECNICA ONLINE         | RICERCA GRADI           | N. MATERIALE | EMESSA     |
| Vai alla pagina del materiale | Cerca tra tutti i gradi | EN-JM1130    | 3 set 2026 |