

NUMERO MATERIALE EN-JM1140

EN-JM1140

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 13 designazioni normative da 11 regioni.

DENSITÀ 7.85 g/cm³	ALTRE DESIGNAZIONI 13 in 11 regioni	CARATTERISTICHE 1 registrate
------------------------------	---	--

Composizione chimica

Frazione in massa in %

Per questo numero di materiale non disponiamo di una composizione chimica documentata.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca:
C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Proprietà meccaniche

3 valori in 1 stati

STATO · DIMENSIONE	RM N/mm²	A5 %	HB
Casting, GOST 1215-79	441	7	—
GOST 1215-79	—	—	150–207

Proprietà fisiche

1 valori

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Densità	7.85	g/cm³

Designazioni nelle diverse norme

13 designazioni · 2 documentate come identiche

Europa	2	Giappone	1
EN-GJMB-450-6	Nome proprio della qualità din-en	FCMP440	jis
GTS-45-06	Nome proprio della qualità din-en		
Russia / CSI	2	Italia	1
KCH45-7	gost	P45-06	uni
K445-7	gost	Svezia	1
Stati Uniti	1	0854-00	ss
45006	aisi-sae	Cechia	1
Regno Unito	1	422545	csn
P45-06	bs	Polonia	1
Francia	1	Zcp45006	pn
MN450-6	afnor	Austria	1
		GTS-450	onorm

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per EN-JM1140

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una richiesta](#)

SCHEDA TECNICA ONLINE
Vai alla pagina del materiale

RICERCA GRADI
Cerca tra tutti i gradi

N. MATERIALE
EN-JM1140

EMESSA
6 set 2026