

NUMERO MATERIALE EN-JS1030

EN-JS1030

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 31 designazioni normative da 18 regioni.

DENSITÀ 7.85 g/cm³	ALTRE DESIGNAZIONI 31 in 18 regioni	CARATTERISTICHE 1 registrate
------------------------------	---	--

Composizione chimica

Frazione in massa in %

Per questo numero di materiale non disponiamo di una composizione chimica documentata.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca:
C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Proprietà meccaniche

4 valori in 1 stati

STATO · DIMENSIONE	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	400	250	15	—
GOST 7293-85	—	—	—	140–202

Proprietà fisiche

1 valori

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Densità	7.85	g/cm³

Designazioni nelle diverse norme

31 designazioni · 2 documentate come identiche

Francia	5	Svezia	2
400/17	afnor	07 17-02	ss
FCS 400-12	afnor	0717-00	ss
FGS370-17	afnor		
FGS400-12	afnor	Australia / Nuova Zelanda	2
FGS400-15	afnor	0717-02	as-nzs
		300-17	as-nzs
Europa	2		
EN-GJS-400-15 Nome proprio della qualità	din-en	Stati Uniti	1
GGG-40 Nome proprio della qualità	din-en	60-40-18	aisi-sae
Regno Unito	2	Spagna	1
420-12	bs	FGE 38-17	une
SNG 420	bs		
		Cechia	1
Internazionale	2	422304	csn
400-12	iso		
400-15	iso	Polonia	1
		Zs40015	pn
Giappone	2		
FCD40	jis	Bulgaria	1
FCD400	jis	380-17	bds
Cina	2	Austria	1
QT400-15	gb	SG38	onorm
QT400-18	gb		
		Belgio	1
Russia / CSI	2	FNG38-17	nbn
VCH40	gost		
B440	gost	Finlandia	1
		GRP400	sfs
Italia	2		
GS 370-17	uni		
GS400-12	uni		

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per EN-JS1030

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una richiesta](#)

SCHEDA TECNICA ONLINE	RICERCA GRADI	N. MATERIALE	EMESSA
Vai alla pagina del materiale	Cerca tra tutti i gradi	EN-JS1030	30 ago 2026