

NUMERO MATERIALE EN-JS1073

EN-JS1073

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 31 designazioni normative da 18 regioni.

DENSITÀ 7.85 g/cm³	ALTRE DESIGNAZIONI 31 in 18 regioni	CARATTERISTICHE 1 registrate
------------------------------	---	--

Composizione chimica

Frazione in massa in %

Per questo numero di materiale non disponiamo di una composizione chimica documentata.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca:
C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Proprietà fisiche			1 valori
CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ	
Densità	7.85	g/cm³	

Designazioni nelle diverse norme	31 designazioni · 2 documentate come identiche
Francia5	Regno Unito2
400/17afnor	420-12bs
FCS 400-12afnor	SNG 420bs
FGS370-17afnor	Internazionale2
FGS400-12afnor	400-12iso
FGS400-15afnor	400-15iso
Europa2	Giappone2
EN-GJS-400-15CNome proprio della qualitàdin-en	FCD40jis
GGG-40Nome proprio della qualitàdin-en	FCD400jis

Cina	2	Spagna	1
QT400-15	gb	FGE 38-17	une
QT400-18	gb		
Russia / CSI	2	Cechia	1
VCH40	gost	422304	csn
B440	gost		
Italia	2	Polonia	1
GS 370-17	uni	Zs40015	pn
GS400-12	uni		
Svezia	2	Bulgaria	1
07 17-02	ss	380-17	bds
0717-00	ss		
Australia / Nuova Zelanda	2	Austria	1
0717-02	as-nzs	SG38	onorm
300-17	as-nzs		
Stati Uniti	1	Belgio	1
60-40-18	aisi-sae	FNG38-17	nbn
		Finlandia	1
		GRP400	sfs

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per EN-JS1073

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una richiesta](#)

SCHEDA TECNICA ONLINE

Vai alla pagina del materiale

RICERCA GRADI

Cerca tra tutti i gradi

N. MATERIALE

EN-JS1073

EMESSA

21 ago 2026