

NUMERO MATERIALE EN-JS1092

EN-JS1092

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 31 designazioni normative da 21 regioni.

DENSITÀ 7.85 g/cm³	ALTRE DESIGNAZIONI 31 in 21 regioni	CARATTERISTICHE 1 registrate
------------------------------	---	--

Composizione chimica

Frazione in massa in %

Per questo numero di materiale non disponiamo di una composizione chimica documentata.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca:
C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Proprietà fisiche

1 valori

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Densità	7.85	g/cm³

Designazioni nelle diverse norme

31 designazioni · 2 documentate come identiche

Regno Unito	3	Stati Uniti	2
600/3	bs	80-55-06	aisi-sae
600/7	bs	80-60-03	aisi-sae
SNG 600	bs		
Europa	2	Francia	2
EN-GJS-600-3U Nome proprio della qualità	din-en	FGS 600-3	afnor
GGG-60 Nome proprio della qualità	din-en	FGS600-2	afnor
		Giappone	2
		FCD60	jis
		FCD600	jis

Russia / CSI	2	Svezia	1
VCH60	gost	07 32-03	ss
B460	gost		
Italia	2	Cechia	1
GS600-2	uni	422306	csn
GS600-3	uni		
Polonia	2	America Latina	1
Zs60003	pn	FMNP65003	copant
ZS6002	pn		
Austria	2	Ungheria	1
GGG600	onorm	GoV60	msz
SG60	onorm		
Spagna	1	Australia / Nuova Zelanda	1
FGE60-2	une	600-3	as-nzs
Internazionale	1	Bulgaria	1
600-3	iso	600-2	bds
Cina	1	Belgio	1
QT600-3	gb	FNG60-2	nbn
		Paesi Bassi	1
		GN60	nen
		Finlandia	1
		GRP600	sfs

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per EN-JS1092

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una richiesta](#)

SCHEDA TECNICA ONLINE

Vai alla pagina del materiale

RICERCA GRADI

Cerca tra tutti i gradi

N. MATERIALE

EN-JS1092

EMESSA

8 set 2026