

NUMERO MATERIALE EN-JL1020

GG150

N. materiale EN-JL1020

riportato anche come EN-GJL-150

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 37 designazioni normative da 22 regioni.

DENSITÀ 7.85 g/cm³	ALTRE DESIGNAZIONI 37 in 22 regioni	CARATTERISTICHE 2 registrate
------------------------------	---	--

Composizione chimica

Frazione in massa in %

Per questo numero di materiale non disponiamo di una composizione chimica documentata.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Proprietà fisiche

2 valori

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Densità	7.85	g/cm³
nu	0.26	

Designazioni nelle diverse norme

37 designazioni · 4 documentate come identiche

Stati Uniti		6	Spagna		1
F11401	Nome proprio della qualità	uns	FG15		une
F11701	Nome proprio della qualità	uns	Internazionale		1
A48-25B		aisi-sae	150		iso
C1.25B		aisi-sae	Cina		1
No 25 B		aisi-sae	HT150		gb
No.25		aisi-sae	Italia		1
Regno Unito		3	G15		uni
150		bs	Cechia		1
Gr.150		bs	422415		csn
Grade 150		bs	America Latina		1
Svezia		3	FG150		copant
O115		ss	Ungheria		1
O115-00		ss	OV15		msz
O115		ss	Romania		1
Europa		2	FC150		stas
EN-GJL-150	Nome proprio della qualità	din-en	Australia / Nuova Zelanda		1
GG-15	Nome proprio della qualità	din-en	T150		as-nzs
Francia		2	Bulgaria		1
FGL150		afnor	Vch15		bds
Ft 15 D		afnor	Belgio		1
Giappone		2	FGG15		nbn
FC15		jis	Paesi Bassi		1
FC150		jis	GG15		nen
Russia / CSI		2	Taiwan		1
SCH15		gost	FC150		cns
C415		gost			
Polonia		2			
Z115		pn			
ZI150		pn			
Austria		2			
GG15		onorm			
GG150		onorm			

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per GG150

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

**Invia una
richiesta**

SCHEDA TECNICA ONLINE

Vai alla pagina del materiale

RICERCA GRADI

Cerca tra tutti i gradi

N. MATERIALE

EN-JL1020

EMESSA

4 set 2026