

NUMERO MATERIALE 1.5028 · CLASSE 1.5

Č.2332

N. materiale 1.5028

riportato anche come 65Si7

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 17 designazioni normative da 11 regioni.

DENSITÀ

7.85 g/cm³

ALTRE DESIGNAZIONI

17 in 11 regioni

CARATTERISTICHE

6 registrate

Composizione chimica


Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega



● Ferro — il resto, che nessuna norma indica — 96.8 % ● Si — 1.7 % ● Mn — 0.9 % ● C — 0.6 % ● Tracce e impurità · 0.1 %

Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.



La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca:
Ni, Cr, Mo.

Proprietà fisiche

1 valori

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Densità	7.85	g/cm³

Designazioni nelle diverse norme

17 designazioni · 5 documentate come identiche

Stati Uniti	4	Europa	1
G92600 Nome proprio della qualità	uns	65Si7 Nome proprio della qualità	din-en
H92600 Nome proprio della qualità	uns		
9260 Nome proprio della qualità	aisi-sae	Francia	1
9260H Nome proprio della qualità	aisi-sae	61SC7	afnor
Giappone	2	Internazionale	1
SUP6	jis	59Si7	iso
SUP7	jis		
		Russia / CSI	1
Cina	2	60S2A	gost
60Si2Mn	gb		
60Si2MnA	gb	Italia	1
		60Si7	uni
Polonia	2		
60S2	pn	Cechia	1
60S2A	pn	13270	csn
		Serbia	1
		Č.2332	srps

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per Č.2332

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

Invia una richiesta

SCHEDA TECNICA ONLINE	RICERCA GRADI	N. MATERIALE	EMESSA
Vai alla pagina del materiale	Cerca tra tutti i gradi	1.5028	9 set 2026