

NUMERO MATERIALE 1.3343 · CLASSE 1.3

# 2715

## N. materiale 1.3343

riportato anche come S 6-5-2

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 46 designazioni normative da 19 regioni.

DENSITÀ

**8.12** g/cm³

ALTRE DESIGNAZIONI

**46** in 19 regioni

CARATTERISTICHE

**10** registrate

### Composizione chimica


Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega



● Ferro — il resto, che nessuna norma indica — 80.9 % ● W — 6.3 % ● Mo — 5 % ● Cr — 4.2 % ● Tracce e impurità · 3.7 %

Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.



La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

### Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca:  
Ni.

Proprietà fisiche

1 valori

| CARATTERISTICA | VALORE | UNITÀ |
|----------------|--------|-------|
| Densità        | 8.12   | g/cm³ |

Designazioni nelle diverse norme

46 designazioni · 4 documentate come identiche

|                    |                                    |                 |                              |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Stati Uniti6       |                                    | Internazionale2 |                              |
| T11302             | Nome proprio della qualitàuns      | HS6-5-2         | iso                          |
| 611                | Nome proprio della qualitàaisi-sae | HS6-5-2C        | iso                          |
| D3                 | aisi-sae                           | Russia / CSI2   |                              |
| M 2                | aisi-sae                           | R6M5            | gost                         |
| T11302             | aisi-sae                           | P6M5            | gost                         |
| M2                 | aisi-sae                           | Svezia2         |                              |
| Francia6           |                                    | 2715            | ss                           |
| HS6-5-2            | afnor                              | 2722            | ss                           |
| HS6-5-2HC          | afnor                              | Bulgaria2       |                              |
| X85WMoCrV6-5-4     | afnor                              | HS6-5-2C        | bds                          |
| Z40CSD10           | afnor                              | R6M5            | bds                          |
| Z85WDCV            | afnor                              | Austria2        |                              |
| Z85WDCV06-05-04-02 | afnor                              | BOHLERS600      | onorm                        |
| Spagna4            |                                    | S600            | onorm                        |
| 6-5-2              | une                                | Cina1           |                              |
| EM2                | une                                | W6Mo5Cr4V2      | gb                           |
| F.5603             | une                                | Cechia1         |                              |
| HS6-5-2            | une                                | 19830           | csn                          |
| Italia4            |                                    | Serbia1         |                              |
| 15NiCrMo13         | uni                                | Č.7680          | srps                         |
| HS6-5-2            | uni                                | Polonia1        |                              |
| HS6-5-2-2          | uni                                | SW7M            | pn                           |
| X82WMoV6-5         | uni                                | Ungheria1       |                              |
| Europa3            |                                    | R6              | msz                          |
| 1.3343             | din-en                             | Romania1        |                              |
| HS6-5-2C           | din-en                             | Rp5             | stas                         |
| S 6-5-2            | Nome proprio della qualitàdin-en   | Corea del Sud1  |                              |
| Regno Unito3       |                                    | SKH51           | Nome proprio della qualitàks |
| 3343               | bs                                 |                 |                              |
| 4959BA2            | bs                                 |                 |                              |
| BM2                | bs                                 |                 |                              |
| Giappone3          |                                    |                 |                              |
| SKH51              | jis                                |                 |                              |
| SKH9               | jis                                |                 |                              |
| SUH3               | jis                                |                 |                              |

**Nota sull'utilizzo.** I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

### Richiesta per 2715

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una  
richiesta](#)

#### SCHEDA TECNICA ONLINE

Vai alla pagina del materiale

#### RICERCA GRADI

Cerca tra tutti i gradi

#### N. MATERIALE

1.3343

#### EMESSA

8 set 2026