

NUMERO MATERIALE 1.4876 · CLASSE 1.4

33-21

N. materiale 1.4876

riportato anche come X10NiCrAlTi32-20


Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 46 designazioni normative da 11 regioni.

DENSITÀ 8 g/cm ³	ALTRE DESIGNAZIONI 46 in 11 regioni	CARATTERISTICHE 10 registrate
---------------------------------------	---	---


Composizione chimica

Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega



Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.



La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca:
Mo.

Proprietà meccaniche

1 valori in 1 stati

SOLUTION ANNEALED	HB
Solution annealed	192

Proprietà fisiche

1 valori

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Densità	8	g/cm³

Designazioni nelle diverse norme

46 designazioni · 6 documentate come identiche

Stati Uniti		20	Europa		3
Incoloy 800		uns	X10NiCrAlTi32-20	Nome proprio della qualità	din-en
Incoloy 800H		uns	X10NiCrAlTi32-21	Nome proprio della qualità	din-en
Incoloy 800HT		uns	X8NiCrAlTi32-21	Nome proprio della qualità	din-en
N08332	Nome proprio della qualità	uns	Regno Unito		
N08800	Nome proprio della qualità	uns	3076 NA 15 H		
N08810	Nome proprio della qualità	uns	NA 15		
N08811		uns	NA15(H)		
800		aisi-sae	Internazionale		
B 163		aisi-sae	FeNi32Cr21AlTi		
N08332		aisi-sae	NW8800		
N08800		aisi-sae	X8NiCrAlTi32-21		
N08810		aisi-sae	Giappone		
N08811		aisi-sae	NCF 800		
A 240		astm	NCF 800 TB		
B 366		astm	NCF 800 TP		
B 407		astm	Stati Uniti / Aerospaziale		
B 408		astm	5766		
B 409		astm	5871		
B 515		astm	Russia / CSI		
B564		astm	Ch20N32T		
Francia		4	EP670 /ChN32T		
Z10NC32-21		afnor	Cechia		
Z5 NC 35-20		afnor	17358		
Z8NC32.21		afnor	Slovacchia		
Z8NC33-21		afnor	17 358		
Spagna		4			
33-21		une			
F.3314		une			
F.3545		une			
F.3545-X9NiCr		une			

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per 33-21

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una
richiesta](#)

SCHEDA TECNICA ONLINE

[Vai alla pagina del materiale](#)

RICERCA GRADI

[Cerca tra tutti i gradi](#)

N. MATERIALE

1.4876

EMESSA

23 ago 2026