

NUMERO MATERIALE EN-JL1030

# G20

## N. materiale EN-JL1030

riportato anche come EN-GJL-200

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 37 designazioni normative da 22 regioni.

|                              |                                               |                                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| DENSITÀ<br><b>7.85</b> g/cm³ | ALTRE DESIGNAZIONI<br><b>37</b> in 22 regioni | CARATTERISTICHE<br><b>2</b> registrate |
|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|

### Composizione chimica

Frazione in massa in %

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Per questo numero di materiale non disponiamo di una composizione chimica documentata. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|

### Temperature di trasformazione previste

|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca:<br>C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Proprietà fisiche

2 valori

| CARATTERISTICA | VALORE | UNITÀ |
|----------------|--------|-------|
| Densità        | 7.85   | g/cm³ |
| nu             | 0.26   |       |

### Designazioni nelle diverse norme

37 designazioni · 3 documentate come identiche

| Stati Uniti | 5                          | Regno Unito | 3  |
|-------------|----------------------------|-------------|----|
| F12101      | Nome proprio della qualità | 200         | bs |
| A48-30B     | aisi-sae                   | 220         | bs |
| Class30B    | aisi-sae                   | Grade 220   | bs |
| No 30 B     | aisi-sae                   |             |    |
| No.30       | aisi-sae                   |             |    |

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Francia      | 3                                    |
| FGL200       | afnor                                |
| Ft 20 D      | afnor                                |
| Ft20         | afnor                                |
| Svezia       | 3                                    |
| O120         | ss                                   |
| O120-00      | ss                                   |
| O120         | ss                                   |
| Europa       | 2                                    |
| EN-GJL-200   | Nome proprio della qualità<br>din-en |
| GG-20        | Nome proprio della qualità<br>din-en |
| Giappone     | 2                                    |
| FC20         | jis                                  |
| FC200        | jis                                  |
| Russia / CSI | 2                                    |
| SCH20        | gost                                 |
| C420         | gost                                 |
| Polonia      | 2                                    |
| Z120         | pn                                   |
| ZI200        | pn                                   |
| Austria      | 2                                    |
| GG20         | onorm                                |
| GG200        | onorm                                |
| Spagna       | 1                                    |
| FG20         | une                                  |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Internazionale            | 1      |
| 200                       | iso    |
| Cina                      | 1      |
| HT200                     | gb     |
| Italia                    | 1      |
| G20                       | uni    |
| Cechia                    | 1      |
| 422420                    | csn    |
| America Latina            | 1      |
| FG200                     | copant |
| Ungheria                  | 1      |
| OV20                      | msz    |
| Romania                   | 1      |
| FC200                     | stas   |
| Australia / Nuova Zelanda | 1      |
| T220                      | as-nzs |
| Bulgaria                  | 1      |
| Vch20                     | bds    |
| Belgio                    | 1      |
| FGG20                     | nbn    |
| Paesi Bassi               | 1      |
| GG20                      | nen    |
| Taiwan                    | 1      |
| FC200                     | cns    |

**Nota sull'utilizzo.** I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

### Richiesta per G20

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una richiesta](#)

|                               |                         |              |            |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------|
| SCHEDA TECNICA ONLINE         | RICERCA GRADI           | N. MATERIALE | EMESSA     |
| Vai alla pagina del materiale | Cerca tra tutti i gradi | EN-JL1030    | 6 set 2026 |