

NUMERO MATERIALE EN-JL1020

F11701

N. materiale EN-JL1020

riportato anche come EN-GJL-150

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 37 designazioni normative da 22 regioni.

DENSITÀ 7.85 g/cm³	ALTRE DESIGNAZIONI 37 in 22 regioni	CARATTERISTICHE 2 registrate
------------------------------	---	--

Composizione chimica

Frazione in massa in %

Per questo numero di materiale non disponiamo di una composizione chimica documentata.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Proprietà fisiche

2 valori

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Densità	7.85	g/cm³
nu	0.26	

Designazioni nelle diverse norme

37 designazioni · 4 documentate come identiche

Stati Uniti6		Spagna1	
F11401	Nome proprio della qualitàuns	FG15	une
F11701	Nome proprio della qualitàuns	Internazionale1	
A48-25B	aisi-sae	150	iso
C1.25B	aisi-sae	Cina1	
No 25 B	aisi-sae	HT150	gb
No.25	aisi-sae	Italia1	
Regno Unito3		G15	uni
150	bs	Cechia1	
Gr.150	bs	422415	csn
Grade 150	bs	America Latina1	
Svezia3		FG150	copant
O115	ss	Ungheria1	
O115-00	ss	OV15	msz
O115	ss	Romania1	
Europa2		FC150	stas
EN-GJL-150	Nome proprio della qualitàdin-en	Australia / Nuova Zelanda1	
GG-15	Nome proprio della qualitàdin-en	T150	as-nzs
Francia2		Bulgaria1	
FGL150	afnor	Vch15	bds
Ft 15 D	afnor	Belgio1	
Giappone2		FGG15	nbn
FC15	jis	Paesi Bassi1	
FC150	jis	GG15	nen
Russia / CSI2		Taiwan1	
SCH15	gost	FC150	cns
C415	gost		
Polonia2			
Z115	pn		
ZI150	pn		
Austria2			
GG15	onorm		
GG150	onorm		

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per F11701

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

**Invia una
richiesta**

SCHEDA TECNICA ONLINE

Vai alla pagina del materiale

RICERCA GRADI

Cerca tra tutti i gradi

N. MATERIALE

EN-JL1020

EMESSA

3 set 2026