

NUMERO MATERIALE 1.4409 · CLASSE 1.4

J92804

N. materiale 1.4409

riportato anche come GX2CrNiMo19-11-2


Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 11 designazioni normative da 4 regioni.

DENSITÀ 7.85 g/cm³	ALTRE DESIGNAZIONI 11 in 4 regioni	CARATTERISTICHE 11 registrate
------------------------------	--	---


Composizione chimica

Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega



Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.



La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

Temperature di trasformazione previste

La composizione di questa qualità è al di fuori dell'intervallo validato del modello pubblicato (una finestra di composizione)

bassolegata), quindi qui non viene prevista alcuna temperatura di trasformazione.

Proprietà fisiche

1 valori

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Densità	7.85	g/cm³

Designazioni nelle diverse norme

11 designazioni · 5 documentate come identiche

Stati Uniti6		Giappone3	
J92700	Nome proprio della qualitàuns	SCS 16AX	jis
J92800	Nome proprio della qualitàuns	SCS 16AXN	jis
J92804	Nome proprio della qualitàuns	SCS 16S	jis
314N	Nome proprio della qualitàaisi-sae	Europa1	
316 N	aisi-sae	GX2CrNiMo19-11-2Nome proprio della qualitàdin-en	
J92804	aisi-sae		
		Spagna1	
		F.8415une	

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per J92804

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

Invia una richiesta

SCHEDA TECNICA ONLINE	RICERCA GRADI	N. MATERIALE	EMESSA
Vai alla pagina del materiale	Cerca tra tutti i gradi	1.4409	8 set 2026