

NUMERO MATERIALE 1.5639 · CLASSE 1.5

K32026

N. materiale 1.5639

riportato anche come 16Ni14

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 21 designazioni normative da 9 regioni.

DENSITÀ 7.85 g/cm ³	ALTRE DESIGNAZIONI 21 in 9 regioni	CARATTERISTICHE 7 registrate
--	--	--

Composizione chimica


Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega



● Ferro — il resto, che nessuna norma indica — 95.6 % ● Ni — 3.5 % ● Mn — 0.4 % ● Si — 0.2 % ● Tracce e impurità · 0.2 %

Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.



La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca: Cr, Mo.

Proprietà fisiche

1 valori

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Densità	7.85	g/cm³

Designazioni nelle diverse norme

21 designazioni · 7 documentate come identiche

Stati Uniti	7	Spagna	2
K31718	Nome proprio della qualitàuns	A-152	une
K31918	Nome proprio della qualitàuns	F-152	une
K32018	Nome proprio della qualitàuns	Cina	2
K32025	Nome proprio della qualitàuns	07Ni5DR	gb
K32026	Nome proprio della qualitàuns	08Ni3DR	gb
K41583	uns	Europa	1
A2317	Nome proprio della qualitàaisi-sae	16Ni14	Nome proprio della qualitàdin-en
Giappone	4	Francia	1
G3127 gr. SL3N255	jis	Z10N05	afnor
G3127 gr. SL3N440	jis	Internazionale	1
G3127 gr. SL5N590	jis	X9Ni5	iso
G3464 gr. STBL450	jis	Ungheria	1
Regno Unito	2	AH80	msz
BS1501 Gr 503	bs		
BS3603 gr. 503LT	bs		

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per K32026

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

Invia una richiesta

SCHEDA TECNICA ONLINE	RICERCA GRADI	N. MATERIALE	EMESSA
Vai alla pagina del materiale	Cerca tra tutti i gradi	1.5639	8 set 2026