

N09706

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 4 designazioni normative da 2 regioni.

ALTRE DESIGNAZIONI	CARATTERISTICHE
4 in 2 regioni	0 registrate

Composizione chimica

Frazione in massa in %

Per questo numero di materiale non disponiamo di una composizione chimica documentata.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca:
C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Designazioni nelle diverse norme		4 designazioni · 1 documentate come identiche	
Stati Uniti / Aerospaziale	3	Stati Uniti	1
5701	ams	N09706	Nome proprio della qualità
5702	ams		
5703	ams		

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per N09706

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

Invia una richiesta