

材料番号 1.0138 ・ クラス 1.0

1.0138

化学成分、機械的・物理的特性値、および 3 地域にわたる 4 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm³	他規格での名称 4 3 地域	特性値 5 収録
-------------------------	--------------------------	--------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 - 残部であり、いかなる規格にも記載されません - 98.2% ● Mn - 1.5% ● C - 0.2% ● P - 0% ● 微量元素・不純物・0%

対数スケール (0.01%~100%) - ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません - 不足元素: Si, Ni, Cr, Mo。

機械的性質

1 状態・13 件

状態・寸法	REH N/mm ²	RM N/mm ²	A %
≤ 3	—	430-580	—
3 - 100	—	410-560	—
≤ 16	275	—	—
16 - 40	265	—	—

状態・寸法	REH N/mm ²	RM N/mm ²	A %
40 – 63	255	–	22
≤ 40	–	–	23
63 – 80	245	–	–
63 – 100	–	–	21
80 – 100	235	–	–
100 – 120	225	400–540	19

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

4 件の名称 ・ うち 2 件は同一と確認

ヨーロッパ	2	チェコ	1
S275J2H 本鋼種固有の名称	din-en	11448	csn
ST 44-3 N 本鋼種固有の名称	din-en	スロバキア	1
		11 448	stn

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

1.0138 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 ― 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.0138	2026/09/07