

材料番号 1.0332 · クラス 1.0

1.0332

化学成分、機械的・物理的特性値、および 16 地域にわたる 42 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm³	他規格での名称 42 16 地域	特性値 5 収録
-------------------------	----------------------------	--------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 99.2 % ● Mn — 0.6 % ● C — 0.1 % ● P — 0 % ● 微量元素・不純物・0%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Si, Ni, Cr, Mo。

機械的性質

3 状態・10 件

状態・寸法	REH N/mm ²	A80 % · Lo = 80 mm	A % · Lo = 5,65 √ So
1 - 2	170-360	-	-
1 - 1.5	-	22	-
1.5 - 2	-	23	-
2 - 11	170-340	-	-

状態・寸法	REH N/mm ²	A80 % · Lo = 80 mm	A % · Lo = 5,65 √ So
2 – 3	–	24	–
3 – 11	–	–	28

状態・寸法	RM N/mm ²	A %
Plate/Sheet Hot-rolled	270	30–39

状態・寸法	RM N/mm ²	A %
Plate/Sheet	270	30–39

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

42 件の名称 · うち 4 件は同一と確認

アメリカ合衆国		12	ロシア / CIS		3
1015	aisi-sae		15kp		gost
1017	aisi-sae		15кп		gost
A366	aisi-sae		ст.15кп		gost
A621	aisi-sae		フランス		2
A621CQ	aisi-sae		1 C		afnor
CS	aisi-sae		DD11		afnor
G10080	aisi-sae		スペイン		2
G10150	aisi-sae		AP11		une
G10170	aisi-sae		DD11		une
M1015	aisi-sae		日本		2
M1017	aisi-sae		PHD		jis
A 1011CS Type B	astm		SPHD		jis
イギリス		4	チェコ		2
1449-4HR	bs		11320		csn
14HR	bs		11331		csn
DD11	bs		ポーランド		2
HR3	bs		08J		pn
ヨーロッパ		3	15X		pn
CS	din-en		オーストラリア / ニュージーランド		2
DD 11	din-en		CA1		as-nzs
StW 22	din-en		HA1		as-nzs

ブルガリア	2	中国	1
15kp	bds	15F	gb
DD11	bds		
オーストリア	2	イタリア	1
St12F	onorm	FeP11	uni
St22F	onorm	韓国	1
国際	1	SPHD 本鋼種固有の名称	ks
HR2	iso		

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

1.0332 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.0332	2026/08/23