

材料番号 1.1219 · クラス 1.1

# 1.1219


化学成分、機械的・物理的特性値、および 4 地域にわたる 5 件の規格名称。

|                         |                          |                     |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| 密度<br><b>7.71</b> g/cm³ | 他規格での名称<br><b>5</b> 4 地域 | 特性値<br><b>11</b> 収録 |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|

## 化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 97.4 % ● Mn — 0.8 % ● C — 0.6 % ● Si — 0.4 % ● 微量元素・不純物・0.9%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

## 予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Cr。

物理的性質

1 件

| 項目 | 値    | 単位                |
|----|------|-------------------|
| 密度 | 7.71 | g/cm <sup>3</sup> |

各規格での名称

5 件の名称 · うち 3 件は同一と確認

|       |          |        |        |     |
|-------|----------|--------|--------|-----|
| ヨーロッパ |          | 2      | チェコ    | 1   |
| C56E2 | 本鋼種固有の名称 | din-en | 12060  | csn |
| Cf 54 | 本鋼種固有の名称 | din-en | スロバキア  | 1   |
| 日本    |          | 1      | 12 060 | stn |
| S55C  | 本鋼種固有の名称 | jis    |        |     |

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

1.1219 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

|              |           |        |            |
|--------------|-----------|--------|------------|
| オンライン版データシート | 材料検索      | 材料番号   | 発行         |
| 材料ページを見る     | すべての材料を検索 | 1.1219 | 2026/08/24 |